

# BRUGGHER®

## SCHEDA TECNICA

### FHI 4057

## FONDO IDROSOL. BIANCO PER INTERNI

#### CARATTERISTICHE GENERALI:

Fondo bianco all'acqua completamente inodore formulato con resine acriliche, pigmenti e cariche di alta qualità opportunamente scelte in modo da conferire a questo prodotto ottime caratteristiche di riempimento, essiccazione, elasticità e carteggiatura a secco. Può essere usato anche con l'aggiunta di catalizzatore.

#### IMPIEGHI:

Prodotto particolarmente indicato come fondo nella verniciatura di profili, cornici, mobili, porte, pannelli e manufatti in genere. E' usato in cicli per interno per legno di conifere, latifoglia e mdf. Produce un film facilmente carteggiabile pronto per la sopravverniciatura con la finitura opaca OHI 4062 o lucida LHI 4050.

#### APPLICAZIONE:

Prima di iniziare il ciclo di verniciatura osservare attentamente le condizioni dell'ambiente e del supporto (applicare su superfici visibilmente asciutte):

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità massima per supporti in legno e derivati: 15%

Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto. Prima di procedere all'applicazione prestare attenzione al supporto che dovrà essere pulito, asciutto e privo di polvere.

Carteggiare accuratamente il supporto con carta abrasiva grana 150-180.

Pronto all'uso come monocomponente, solo se necessario diluire con acqua di rete o SOLVENTE 4006. Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio non diluire ma adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto, e in particolare nei periodi invernali, con temperature ambiente basse si consiglia l'impiego di preriscaldatore impostato tra 35° e 45°C. Come bicomponente catalizzare al 5% con catalizzatore C 85 avendo cura di mescolare accuratamente il prodotto con un agitatore meccanico. Applicare una o due mani, minimo 100 massimo 120 gr/mq, verticalità massima 120 micron umidi, carteggiare con carta abrasiva grana 240-320 tra una mano e l'altra.

Si riportano alcune indicazioni di massima suggerite per l'applicazione a spruzzo:

Airless Ugello da 09 a 11 pressione vernice da 120 a 150 non diluire

Airmix Ugello da 09 a 11 pressione vernice da 80 a 110 pressione aria da 1 a 2 atm. non diluire

Pistola a tazza Ugello da 2,0 a 2,5 pressione aria da 3 a 4 atm. diluire 10-20%

FHI 4057/1

**BRUGGHER®**

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

# BRUGGHER®

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO a 20°C	: 1,35 +/- 0,02
VISCOSITA' ASTM 4 RPM 50 a 20°C	: 1500-2500
RESIDUO SECCO	: 56% +/- 2
CATALISI	: possibilità di aggiungere 5% di CATALIZZATORE C 85
DILUENTE	: ACQUA o SOLVENTE 4006
PERCENTUALE DI DILUIZIONE	: 10-20%
RESA:	: 3-4 mq/lt

## ESSICCAZIONE: 100 gr/m<sup>2</sup>

In condizioni ottimali di temperatura (18-20 °C) abbiamo:

FUORI POLVERE	: 15'
ASCIUTTO AL TATTO	: 45'
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	: 12 h
CARTEGGIABILE	: 4 h
SOVRAPPLICABILE	: 4-6 h

## ESSICCAZIONE IN TUNNEL: 100 gr/m<sup>2</sup>

FLASH OFF 30 °C	: 10'
ARIA LAMINARE 45 °C	: 30'
RAFFREDDAMENTO 20 °C.	: 10'
ACCATASTAMENTO	: All'uscita del tunnel

## STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio a temperatura tra i 5 e i 35°C: 12 mesi  
Conservare il prodotto in recipienti che non contengono metalli quali ferro, rame, zinco, alluminio e loro leghe.

## AVVERTENZE:

Il prodotto teme il gelo. Non conservare e non lavorare con temperature inferiori ai 15°C. Il film ottenuto al di sotto dei 15°C possiede proprietà di resistenza chimica e meccanica notevolmente inferiore allo standard qualitativo del prodotto. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

- che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)
- che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero la giusta bagnatura del fondo

Rispettare sempre i tempi di lavorazione e la corretta diluizione del prodotto indicati prima di procedere a sovrapplicazioni e/o carteggiature. Le attrezzature usate vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso invece in cui si è formato del film secco lasciare immerso le attrezzature in acetone per alcune ore, quindi risciacquare con acqua. I residui devono essere smaltiti secondo normative vigenti. Non gettare nelle fognature. E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e in accordo con le norme igieniche ed antinfortunistiche attualmente in vigore. I dati riportati sulla presente scheda sono rilevati a 20 °C e a 65% di U.R.

FHI 4057/2

**BRUGGHER®**

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

# **BRUGGHER®**

## **NOTE PER L'UTILIZZATORE:**

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

Data emissione 12-2020

**FHI 4057/3**

**BRUGGHER®**

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

[www.bruggher.com](http://www.bruggher.com) [info@bruggher.com](mailto:info@bruggher.com)