

BRUGGHER®

SCHEDA TECNICA

FONDO SINTETICO TRASPAR. FS 140

CARATTERISTICHE GENERALI:

E' un fondo monocomponente per esterni applicabile su impregnanti della serie IT/IC per la preparazione di supporti da trattare con finiture filmogene monocomponenti della stessa classe di appartenenza. Il fondo FS 140 è dotato di elevata elasticità, buona penetrabilità e facile carteggiatura.

IMPIEGHI:

Fondo particolarmente adatto per infissi e parti in legno esposti all'esterno dove si voglia ottenere con prodotti monocomponenti un film di elevata penezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE:

A spruzzo utilizzando le varie tecniche in uso; il prodotto è applicabile a pennello non è invece possibile ad immersione, in quanto si compromettono le caratteristiche. La funzione del fondo FS 140 è quella di preparare il supporto già trattato con impregnante alla successiva finitura, fornire una pellicola di vernice facilmente carteggiabile e creare una intercapedine tra l'impregnante e la finitura per migliorare ed ottimizzare l'aggrappaggio delle varie mani. Per permettere tutto questo è sufficiente l'applicazione di una sola mano di fondo, tal quale o diluita fino al 20% con DILUENTE SINTETICO 606, in quantitativi di 100-120 cc/mq. Non eccedere nella quantità applicata e soprattutto non dare più mani per non incorrere in difficoltà di carteggiatura, mancata essiccazione e successivo sollevamento del film. Il fondo può essere sovraverniciato con la finitura dopo almeno 8-12 ore dalla sua applicazione, solo se le condizioni ambientali e di applicazione sono ottimali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO a 20°C	: 0,880 +/- 0,05
VISCOSITA' TF 4 a 20°C	: 55" +/- 2
RESIDUO SECCO +/- 1	: 31% +/- 2
DILUENTE	: DILUENTE SINTETICO 606
PERCENTUALE DI DILUIZIONE	: 0 - 20%
RESA:	: 7-8 m2/Lt.

ESSICCAZIONE:

In condizioni ottimali di temperatura (18-20° C) abbiamo:

FUORI POLVERE	: 20 '
ASCIUTTO AL TATTO	: 60 '
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	: 12 h
CARTEGGIABILE E SOVRAPPLICABILE	: 8 -12 h

STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 18 mesi

FS140/1

BRUGGHER®

AVVERTENZE:

Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

- che l'impregnante e/o il fondo risulti completamente asciutto.
- che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)
- che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero l'ancoraggio del prodotto
- che il supporto non abbia subito operazioni di sbiancatura con acqua ossigenata e ammoniaca.

Rispettare sempre i tempi di lavorazione indicati prima di procedere a sovrapplicazioni e carteggiature. Volendo ottenere un risultato di copertura ancora più elevato, si consiglia di dare una carteggiatura tra una mano e l'altra. E' fondamentale rispettare i tempi di lavorazione e la corretta diluizione del prodotto.

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione

I fumi e i residui di applicazione possono provocare autocombustione, pertanto raccogliere le polveri dalla cabina di verniciatura e del reparto carteggiatura, in recipienti metallici ed aggiungere acqua.

MANUTENZIONE:

Sebbene le seguenti informazioni siano rivolte più all'utilizzatore ultimo del manufatto verniciato (il privato che dovrà mantenerlo), è opportuno che il verniciatore ne sia a conoscenza.

MANUTENZIONE ORDINARIA: pulire con un panno umido una volta ogni 15-20 gg il manufatto verniciato; questa pulizia è volta a rimuovere lo smog ed il pulviscolo atmosferico dal film di vernice.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: a periodi regolari (2 o più anni a seconda del posizionamento dell'infisso o porta, se a sud o a nord, se esposto all'acqua o sotto una gronda ecc.) ed in ogni modo quando si nota un degrado più evidente del film di vernice (sfarinatura, ecc.), sarà sufficiente eseguire una spazzolatura con spazzola mordibla (non con pelo metallico) e quindi applicare a pennello e o straccio il prodotto RIGENERANTE RG 60, che ha la funzione di rinnovare l'aspetto del serramento o porta, senza aumentare in modo eccessivo lo spessore di vernice.

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

FS140/2

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com