

BRUGGHER®

SCHEDA TECNICA

LUCIDO SINTETICO TRASP. LS 200

CARATTERISTICHE GENERALI:

E' una finitura lucida monocomponente per esterni a base di olii uretanici e resine alchidiche uretanizzate, dotata di ottima distensione, pienezza e morbidezza.

IMPIEGHI:

E' un prodotto di finitura indicato per quelle parti in legno per le quali si intende conferire una buona resistenza all'esposizione esterna, come porte, finestre, serramenti in genere, balaustre, pannelli in legno decorati, arredamenti di locali pubblici, scale, atrii di ingressi, ecc.

APPLICAZIONE:

L'applicazione è possibile in piano a pennello e a spruzzo su legni trattati in precedenza con vernici impregnanti (IT/IC), o con impregnanti più vernici di fondo (IT/IC più FONDO SINTETICO FS 140 a spruzzo). L'applicazione a spruzzo si può eseguire sia con normali aerografi a pressione, che con pompe airless e pistole elettrostatiche (previa aggiunta di additivo elettrostatico). Si consiglia di applicare questo prodotto in una sola mano; qualora fosse necessario applicare più mani, ci si deve comportare nel modo seguente: due mani distanziate una o due ore l'una dall'altra, oppure due mani distanziate 7 o 8 giorni (con leggera pagliettatura intermedia). Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente è possibile una diluizione del 5-10% max. con DILUENTE SINTETICO 606 per applicazioni a spruzzo e 5-15% per applicazioni a pennello. Per manufatti preparati con impregnante + fondo, la resa è 180-200 cc/mq; questa quantità è intesa per ottenere sia ottimi risultati di copertura, che ottima distensione ed uniformità del film.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO a 20°C	: 0,890 +/- 0,05
VISCOSITA' TF 4 a 20°C	: 55" +/- 5
RESIDUO SECCO +/- 1	: 45% +/- 2
DILUENTE	: DILUENTE SINTETICO 606
PERCENTUALE DI DILUIZIONE	: 0 – 15%
RESA:	: 4-5 m2/Lt.

ESSICCAZIONE:

In condizioni ottimali di temperatura (18-20° C) abbiamo:

FUORI POLVERE	: 30'
ASCIUTTO AL TATTO	: 60'
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	: 12 h
CARTEGGIABILE E SOVRAPPLICABILE	: dopo 7-8 giorni
OPACITA' GLOSS	: 100

LS200/1

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

BRUGGHER®

STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 18 mesi

AVVERTENZE:

Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

- che l'impregnante e/o il fondo risulti completamente asciutto.
- che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)
- che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero l'ancoraggio del prodotto
- che il supporto non abbia subito operazioni di sbiancatura con acqua ossigenata e ammoniaca.

Rispettare sempre i tempi di lavorazione indicati prima di procedere a sovrapplicazioni e carteggiature. Volendo ottenere un risultato di copertura ancora più elevato, si consiglia di dare una carteggiatura tra una mano e l'altra. E' fondamentale rispettare i tempi di lavorazione e la corretta diluizione del prodotto.

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione

I fumi e i residui di applicazione possono provocare autocombustione, pertanto raccogliere le polveri dalla cabina di verniciatura e del reparto carteggiatura, in recipienti metallici ed aggiungere acqua.

MANUTENZIONE:

Sebbene le seguenti informazioni siano rivolte più all'utilizzatore ultimo del manufatto verniciato (il privato che dovrà mantenerlo), è opportuno che il verniciatore ne sia a conoscenza.

MANUTENZIONE ORDINARIA: pulire con un panno umido una volta ogni 15-20 gg il manufatto verniciato; questa pulizia è volta a rimuovere lo smog ed il pulviscolo atmosferico dal film di vernice.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: a periodi regolari (2 o più anni a seconda del posizionamento dell'infisso o porta, se a sud o a nord, se esposto all'acqua o sotto una gronda ecc.) ed in ogni modo quando si nota un degrado più evidente del film di vernice (sfarinatura, ecc.), sarà sufficiente eseguire una spazzolatura con spazzola mordibila (non con pelo metallico) e quindi applicare a pennello e o straccio il prodotto RIGENERANTE RG 60, che ha la funzione di rinnovare l'aspetto del serramento o porta, senza aumentare in modo eccessivo lo spessore di vernice.

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

LS200/2

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com