

# BRUGGHER®

## SCHEDA TECNICA

**OHI 4071-4072-4073-4074**

**OPACO IDROS. TRASP. PER PARQUET**

### **CARATTERISTICHE GENERALI:**

Finitura opaca trasparente all'acqua completamente inodore formulata con resine di alta qualità opportunamente scelte in modo da conferire a questo prodotto buone caratteristiche di essiccazione, trasparenza, elasticità, resistenza chimica e all'abrasione. Lascia un aspetto naturale al legno trattato.

### **IMPIEGHI:**

Considerata la buona copertura e soprattutto l'ottima durezza, tali finiture possono essere impiegate per la verniciatura di scale, pavimenti, parquet, tavoli e mobili in genere.

### **APPLICAZIONE:**

Prima di iniziare il ciclo di verniciatura osservare attentamente le condizioni dell'ambiente e del supporto (applicare su superfici visibilmente asciutte):

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 35 °C

Umidità massima per supporti in legno e derivati: 15%

Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto. Prima di procedere all'applicazione prestare attenzione al supporto che dovrà essere pulito, asciutto e privo di polvere.

Carteggiare accuratamente il supporto con carta abrasiva grana 150-180.

Il prodotto è pronto all'uso, solo se necessario diluire con acqua di rete o SOLVENTE 4006. Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio non diluire ma adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto, e in particolare nei periodi invernali, con temperature ambiente basse si consiglia l'impiego di preriscaldatore impostato tra 35° e 45°C.

Applicare due o tre mani, minimo 60 massimo 100 gr/mq. Carteggiare la prima mano con carta abrasiva grana 180-220 dopo 4-5 ore dall'applicazione, quindi finire con una o due mani a rullo distanziate di 2 ore una dall'altra. Se necessario applicare la prima mano di fondo FHI 4031. Si riportano una indicazione di massima suggerita per l'applicazione a spruzzo:

Pistola a tazza Ugello da 2,0 a 2,5 pressione aria da 3 a 4 atm. Diluire 10-15%

OHI 4071/1

**BRUGGHER®**

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

[www.bruggher.com](http://www.bruggher.com)

[info@bruggher.com](mailto:info@bruggher.com)

# BRUGGHER®

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO a 20°C	: 1,04 +/- 0,02
VISCOSITA' T.F 4	: 16-20"
RESIDUO SECCO +/- 2	: 32%
PH	: 7-8
DILUENTE	: ACQUA o SOLVENTE 4006
PERCENTUALE DI DILUIZIONE	: 10-15%
RESA	: 12-14 mq/lt
OPACITA' GLOSSMETRO 60°	: OHI 4071 5 +/- 1 : OHI 4072 30 +/- 2 : OHI 4073 40 +/- 2 : OHI 4074 60 +/- 2

## ESSICCAZIONE: 120 gr/m2

In condizioni ottimali di temperatura (18-20 °C) abbiamo:

FUORI POLVERE	: 1 h.
ASCIUTTO AL TATTO	: 2 h.
CARTEGGIABILE-SOVRAPPLICABILE	: 4-5 h.
ASCIUTTO IN PROFONDITA' - CALPESTABILE	: 24 h.

## ESSICCAZIONE IN TUNNEL: 120 gr/m2

FLASH OFF 30 °C	: 10'
ARIA LAMINARE 45 °C	: 30'
RAFFREDDAMENTO 20 °C.	: 10'
ACCATASTAMENTO	: All'uscita del tunnel

## STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio a temperatura tra i 5 e i 35°C: 12 mesi  
Non conservare il prodotto in recipienti metallici quali ferro, rame, zinco, alluminio e loro leghe.

## AVVERTENZE:

Il prodotto teme il gelo. Non conservare e non lavorare con temperature inferiori ai 15°C. Il film ottenuto al di sotto dei 15°C possiede proprietà di resistenza chimica e meccanica notevolmente inferiore allo standard qualitativo del prodotto. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

- che la tinta precedentemente applicata risulti completamente asciutta.
  - che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)
  - che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero l'ancoraggio del prodotto
- Rispettare sempre i tempi di lavorazione e la corretta diluizione del prodotto indicati prima di procedere a sovrapplicazioni e/o carteggiature. Le attrezzature usate vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso invece in cui si è formato del film secco lasciare immerso le attrezzature in acetone per alcune ore, quindi risciacquare con acqua. I residui devono essere smaltiti secondo normative vigenti. Non gettare nelle fognature. E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e in accordo con le norme igieniche ed antinfortunistiche attualmente in vigore.  
I dati riportati sulla presente scheda sono rilevati a 20 °C e a 65% di U.R.

OHI 4071/2

**BRUGGHER®**

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

# **BRUGGHER®**

## **NOTE PER L'UTILIZZATORE:**

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

Data emissione 01-2021

OHI 4071/3

**BRUGGHER Piazza IV Novembre, 4 20124 MILANO Tel 02-56568865**

**[www.bruggher.com](http://www.bruggher.com) [info@bruggher.com](mailto:info@bruggher.com)**

**BRUGGHER®**

**Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)**

**Tel 02 56568865**

**[www.bruggher.com](http://www.bruggher.com) [info@bruggher.com](mailto:info@bruggher.com)**