

BRUGGHER®

SCHEMA TECNICA

OPACO ACRILICO TRASP. OT 151-152-153-154

CARATTERISTICHE GENERALI:

Serie opaca bicomponente trasparente a base di resine acriliche di alta qualità, per un ciclo di verniciatura su legni chiari e/o sbiancati e caratterizzato da una assoluta resistenza all'ingiallimento. Possiede ottime resistenze meccaniche e chimiche e buona facilità di applicazione, e quindi è idonea a cicli di applicazione sia artigianali che industriali. Eccellente aspetto morbido e trasparente.

IMPIEGHI:

Qualora si deve operare con cicli di verniciatura antingiallente e quando si desidera lasciare il legno il più possibile naturale. Sono soprattutto indicate come finiture antingiallenti per l'impiego su legni sbiancati con acqua ossigenata e ammoniacca, precedentemente trattati con FONDO ACRILICO TRASPARENTE FT 36.

APPLICAZIONE:

E' possibile l'applicazione a spruzzo e a velo su supporti trattati con FONDO ACRILICO TRASPARENTE FT 36.

Questa serie di prodotti si possono anche applicare su fondi poliuretanic o poliesteri. La diluizione è con DILUENTE ACRILICO 623 al 10-20%. La resa del prodotto pronto all'uso è di 6-7 mq/lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO a 20°C	: 0,95
RESIDUO SECCO	: 32%
VISCOSITA' TF 4 a 20° C	: 50"-60"
CATALISI	: 20% Con CATALIZZATORE C 84
DURATA IN TAZZA	: 4 h
OPACITA' GLOSSMETRO 60° : OT 151	5 +/- 1
	: OT 152 30 +/- 2
	: OT 153 40 +/- 2
	: OT 154 60 +/- 3

ESSICCAZIONE:

In condizioni ottimali di temperatura (20° C) abbiamo:

FUORI POLVERE	: 15' circa
ASCIUTTO AL TATTO	: 30' circa
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	: 6 h circa
ACCATASTABILE DOPO	: 12 h

STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 18 mesi

OT151/1

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

BRUGGHER®

AVVERTENZE:

E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e in accordo con le norme igieniche ed antinfortunistiche attualmente in vigore.

Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

-che l'eventuale tinta risulti completamente asciutta.

-che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)

-che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero la giusta bagnatura del fondo

Su legni tinti chimicamente è opportuno che la 1^a mano di fondo sia molto leggera e diluita (60-80 cc/mq). Rispettare sempre i tempi di lavorazione indicati prima di procedere a sovrapplicazioni e carteggiature. Volendo ottenere un risultato di copertura ancora più elevato, si consiglia di dare una carteggiatura tra una mano e l'altra. Nel caso di preparazione di fondo di cornici e profili, dove è necessaria l'applicazione di più mani, una dietro l'altra senza carteggiare è fondamentale il rispetto dei tempi di lavorazione e la corretta diluizione del prodotto.

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

Data emissione 01-2019

OT151/2

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com