

BRUGGHER®

PLUTONE

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

EFFETTO VELLUTATO OPACO PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE:

E' un'idropittura superlavabile a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa per la pitturazione di opere murarie esterne ed interne, resistente all'alcalinità degli intonaci ed agli agenti atmosferici, dotata di ottima resistenza al lavaggio. Facile da applicare, ottima dilatazione, realizza finiture di pregio dall'aspetto particolarmente fine, opaco ed uniforme, elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco.

INDICAZIONI D'IMPIEGO:

Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, legno, carta, conglomerati di varia natura minerale purché asciutti, compatti, assorbenti e non sfarinanti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate con l'applicazione di una mano di isolante murale MURALFIX acrilico o vinilico. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione (almeno 4 settimane). (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico).

ATTENZIONE:

Per le tinte realizzate nei colori "forti" si possono avere problemi di copertura, quindi consigliamo l'applicazione di una mano di isolante COLORFIX della stessa tonalità di colore, successivamente applicare una prima mano di pittura con una diluizione massima al 20% e una seconda con una diluizione al 10% con acqua. Attendere la perfetta essiccazione tra una mano e l'altra (almeno 5 ore)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza all'abrasione umida: > 9.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)

Brillantezza EN ISO 2813: 5-10 opaco

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Diluizione con acqua: a pennello al 35-40%; a rullo al 25%

Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PLUTONE/1

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

BRUGGHER®

IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni

(gloss <25@60°) (base Acqua): 30g/l (2010)

Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale

(base Acqua): 40g/l (2010)

PLUTONE Contiene max: 30g/l VOC

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

BRUGGHER Sweden Chemical Brand Registered Trademark Distributore:
CENTRAL CHIMICA S.r.l. Via A. Consolini, 27 00011 TIVOLI TERME (RM)
Telefono 0774-375098 Fax 0774-372197 www.centralchimica.it
E.MAIL centralchimica@centralchimica.it

PLUTONE/2

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com